

Tekniske egenskaber for AKUART. Lyd, brand & miljø.

TEKNISK INFORMATION

RENGØRING: Tåler støvsugning samt aftørring med fugtig klud.

FARVE OG LYSEFFEKTIVITET: (Ved plader uden tryk) Hvid 010, nærmeste NCS farveprøve S 0502-Y, 84% lysrefleksion (hvor mere end 99% er diffus refleksion).

FUGTBESTANDIGHED: AKUART tåler en konstant relativ luftfugtighed på op til 95% ved 30°C uden at nedbøje eller delaminere (ISO 4611).

INDEKLIMA: Certificeret i henhold til Dansk Indeklima Mærkning, anbefalet af det svenske Astma og Allergi Forbund.

MILJØPÅVIRKNING: Svanemærket. Kan genvindes 100 %.

BRANDSIKKERHED

Land	Standard	Klasse
Danmark	DS 1065-1	Klasse A materiale (MK 6.31/0805)
Europa	EN 13501-1	A2-s1,d0

AKUARTS kerne af glasuld er testet og klassificeret som ikke brandbar i henhold til prEN ISO 1182.

AKUSTIK

α Praktisk absorptionsfaktor

AKUART®

